



ZUVERLÄSSIG SEIT 1933.

Beton

Kies

Recycling

Entsorgung

Transporte

Betonpumpen

Natursteine



Mauermörtel ZMS 15

moeckli-beton.ch
beton-rc.ch

Wir schliessen Kreisläufe.

Wirtschaftlich – praktisch – effizient – umweltfreundlich

Zement Mauermörtel für Mauerwerk ohne besondere Eigenschaften. Festigkeit nach 28 Tagen, min. 15 N/mm², leicht und geschmeidig, 24 bis 36 Stunden verarbeitbar.

Einsatzgebiete:

Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein oder Zementstein, im Innen- und Aussenbereich

Vorteile NovoCon Mauermörtel:

- Geschmeidige, regelmässige Konsistenz
- Leichter, luftiger Mörtel garantiert hohe Produktivität bei geringerem Kraftaufwand
- Verarbeitbar während 1 ½ Tagen
- Anlieferung erfolgt frühmorgens
- Optimale Haftung am Stein, klebt nicht an Kelle
- Erfüllt die Anforderungen der EN 998-2
- Geringer Platzbedarf, kein Silo notwendig
- Keine aufwendige Baustelleninstallation
- Mörtellieferungen auch im Winter
- Mörtelkübel werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt
- Umweltfreundlich, enthält leichten RC-Sand



Ausführung und Verarbeitung:

- Bestellungen sollten bis 16.00 Uhr des Vortages aufgegeben werden.
- Gereinigte Mörtelkübel werden vom Unternehmer am Vorabend bereitgestellt. (Unreine Kübel entsaugen dem frischen Mörtel Wasser).
- Mauermörtel wird von Möcklibeton vor Arbeitsbeginn in bereitgestellte Kübel abgefüllt.
- Die Kübel sind zum Schutz vor dem Austrocknen mit einer dünnen Wasserschicht zu überdecken.
- Frisches Mauerwerk sollte vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Stark saugende Steine sollten vorgeätzt und /oder das fertige Mauerwerk abgedeckt und feuchtgehalten werden.
- Bei Temperaturen unter +5 Grad sollte ohne spezielle Massnahmen nicht gemauert werden. Der frisch angelieferte Mörtel ist gegen direkte Frosteinwirkung zu schützen.

